

Type-C

Rubber Parts

Material: NR - SBR - CR - NBR - EPDM

Hardness: 45 - 57 - 70 Shore A


Hardness Tolerance: ± 5 Shore A

Metal Parts

Material: DIN EN 10111-98

Coating: DIN EN 12329-Fe // Zn // C

Cr+3 Zinc Coated



Ref Nr.	DØ	h	m	l	Compression Stiffness N/mm		
type-C	mm	mm	metric	mm	45 Sh	57 Sh	70 Sh
30808	8	8	M3	3	15,8	44,3	64,9
31012	10	12	M4	4	22,0	42,9	62,7
31015	10	15	M4	4	17,6	38,5	53,9
31020	10	20	M4	4	15,4	33,0	46,2
31515	15	15	M4	4	30,9	66,1	107,5
31520	15	20	M4	4	20,1	52,2	92,5
31530	15	30	M4	4	15,8	27,0	38,1
32020	20	20	M6	6	55,0	91,7	134,8
32025	20	25	M6	6	39,6	42,0	93,0
32030	20	30	M6	6	33,3	46,9	71,7
32520	25	20	M6	6	94,5	152,7	217,3
32525	25	25	M6	6	64,9	105,1	165,0
32530	25	30	M6	6	49,7	78,7	113,9
32535	25	35	M6	6	40,9	67,7	75,4
33020	30	20	M8	8	147,4	223,3	328,9
33025	30	25	M8	8	98,5	151,0	224,0
33028	30	28	M8	8	80,0	130,8	192,1
33030	30	30	M8	8	67,7	117,4	170,9
33035	30	35	M8	8	61,6	105,6	145,2
33040	30	40	M8	8	56,1	99,0	138,6

Ref Nr.	DØ	h	m	l	Compression Stiffness N/mm		
type-C	mm	mm	metric	mm	45 Sh	57 Sh	70 Sh
33045	30	45	M8	8	49,5	92,4	135,3
34023	40	23	M8	8	224,4	308,0	686,4
34025	40	25	M8	8	213,4	305,8	644,6
34028	40	28	M8	8	205,0	282,0	423,5
24030	40	30	M8	8	128,7	190,1	300,0
34035	40	35	M8	8	140,8	195,8	297,0
34040	40	40	M8	8	83,7	133,7	194,1
34045	40	45	M8	8	98,0	137,5	209,7
34535	45	35	M8	8	189,1	261,9	395,4
35030	50	30	M10	10	217,8	393,0	565,3
35035	50	35	M10	10	213,7	295,1	444,4
35040	50	40	M10	10	145,5	258,4	366,3
35043	50	43	M10	10	132,2	224,2	337,6
35045	50	45	M10	10	118,8	190,1	308,9
35050	50	50	M10	10	102,0	171,3	263,3
36030	60	30	M10	10	506,0	685,3	1016,4
36035	60	35	M10	10	372,9	509,3	762,3
36040	60	40	M10	10	293,7	405,9	610,5
36045	60	45	M10	10	243,1	337,7	510,4
36050	60	50	M10	10	154,0	220,0	550,0

Cylindrical Mounts



Ref Nr.	DØ	h	m	l	Compression Stiffness N/mm		
type-C	mm	mm	metric	mm	45 Sh	57 Sh	70 Sh
36535	65	35	M12	12	464,8	632,5	942,2
37030	70	30	M12	12	777,7	1041,7	1532,3
37035	70	35	M12	12	556,6	755,7	1122,0
37040	70	40	M12	12	431,2	590,7	883,3
37050	70	50	M12	12	297,0	411,4	521,4
37060	70	60	M12	12	200,2	242,0	429,0
37070	70	70	M12	12	176,0	209,0	343,2
37530	75	30	M12	12	719,4	1125,3	1819,4
37535	75	35	M12	12	440,0	770,0	1210,0
37540	75	40	M12	12	396,0	671,0	992,2
37550	75	50	M12	12	278,2	500,9	727,7
37555	75	55	M12	12	241,6	434,6	632,6
37570	75	70	M12	12	148,5	234,0	477,0
38030	80	30	M14	14	1108,7	1523,5	2224,2
38040	80	40	M14	14	606,1	829,4	1233,1
38050	80	50	M14	14	506,0	694,9	1035,9
38080	80	80	M14	14	207,9	291,5	444,4
310040	100	40	M16	16	975,2	1934,5	2883,9
310050	100	50	M16	16	633,6	1319,7	1617,7
310055	100	55	M16	16	524,7	935,6	1319,7

Ref Nr.	DØ	h	m	l	Compression Stiffness N/mm		
type-C	mm	mm	metric	mm	45 Sh	57 Sh	70 Sh
310070	100	70	M16	16	358,4	656,4	940,5
310075	100	75	M16	16	303,9	564,3	814,8
310080	100	80	M16	16	277,2	506,9	734,6
315050	150	50	M20	20	1566,2	2534,7	3750,8
315060	150	60	M20	20	1409,8	2461,1	3667,0
315075	150	75	M20	20	851,4	1227,6	2213,6
3200100	200	100	M20	20	1106,8	2026,5	2879,9